FF

CERN -TIS - 96 - 012 - PP - CFM

Organisation Européenne pour la Recherche en Physique des Particules

sa 9646

CERN LIBRARIES, GENEVA

TIS-CFM/96-12 /pp
27 septembre 1996

CERN-TIS-96-012

Effets des radiations sur les matériaux polymériques utilisés dans les accélérateurs de particules du CERN

Marc Tavlet

CERN, Division TIS
1211 Genève 23, Suisse

Résumé

Pour la recherche fondamentale sur la structure intime de la matière, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN) exploite des accélérateurs de particules à haute énergie autour desquels les matériaux et les composants sont exposés aux radiations ionisantes. Afin d'assurer une exploitation sûre et fiable, le comportement sous irradiation de la plupart des composants est systématiquement testé avant leur sélection. Le programme de tests aux radiations permet d'évaluer le temps de vie des composants dans l'environnement de nos accélérateurs où les doses absorbées sont continuellement enregistrées. Cet article présente les matériaux organiques utilisés au CERN, et des résultats récents sont donnés sur leur comportement sous irradiation.

Abstract

For fundamental research on the basic structure of matter, the European Organization for Nuclear Research (CERN) operates several high-energy particle accelerators around which materials and components are exposed to ionising radiation. To ensure a safe and reliable operation, the radiation behaviour of most of the components is systematically tested prior to their selection. The long-term radiation-test programme allows to assess the component lifetime in the environment of our accelerators where the absorbed doses are continuously recorded. This article presents organic materials in use at CERN, and some recent results on their radiation behaviour are given.

Effets des radiations sur les matériaux polymériques utilisés dans les accélérateurs de particules du CERN

Marc Tavlet

CERN, Division TIS, 1211 Genève 23, Suisse

Résumé

Pour la recherche fondamentale sur la structure intime de la matière, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN) exploite des accélérateurs de particules à haute énergie autour desquels les matériaux et les composants sont exposés aux radiations ionisantes. Afin d'assurer une exploitation sûre et fiable, le comportement sous irradiation de la plupart des composants est systématiquement testé avant leur sélection. Le programme de tests aux radiations permet d'évaluer le temps de vie des composants dans l'environnement de nos accélérateurs où les doses absorbées sont continuellement enregistrées. Cet article présente les matériaux organiques utilisés au CERN, et des résultats récents sont donnés sur leur comportement sous irradiation.

Abstract

For fundamental research on the basic structure of matter, the European Organization for Nuclear Research (CERN) operates several high-energy particle accelerators around which materials and components are exposed to ionising radiation. To ensure a safe and reliable operation, the radiation behaviour of most of the components is systematically tested prior to their selection. The long-term radiation-test programme allows to assess the component lifetime in the environment of our accelerators where the absorbed doses are continuously recorded. This article presents organic materials in use at CERN, and some recent results are given on their behaviour under irradiation.

Keywords : particle accelerators, radiation, materials, polymers.

Introduction

Pour la recherche fondamentale sur la structure intime de la matière, l'Organisation Européenne pour la Recherche en Physique des Particules, le CERN, exploite plusieurs accélérateurs de particules à haute énergie. Le premier, le Synchrotron à Protons (PS), est entré en exploitation en 1959 et accélère encore aujourd'hui de nombreux types de particules (hadrons, leptons, ions lourds). Le Super Synchrotron à Protons, le SPS, a été construit dans les années soixante-dix et accélère surtout des protons jusqu'à l'énergie de 450 GeV (Giga électronvolts). L'anneau pour

les antiprotons à basse énergie (Low-Energy Antiproton Ring, LEAR) produit des faisceaux calibrés d'antiprotons. C'est grâce à cette machine que des physiciens ont récemment pu générer des atomes d'anti-hydrogène. La machine la plus récente, le Grand Collisionneur Electron-Positron (Large Electron-Positron Collider, LEP) est entrée en exploitation en juillet 1989, et sa circonférence est de 27 km. Le prochain, le Grand Collisionneur de Hadrons (Large Hadron Collider, LHC), sera construit dans le même tunnel que le LEP. Il utilisera les techniques de la supraconduction et accélérera les protons jusqu'à l'énergie de 7 TeV. Le LHC sera le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules du monde. Pour la production des particules exotiques, les collisionneurs provoquent des collisions frontales entre les faisceaux primaires circulant en sens opposés, alors que les accélérateurs plus anciens éjectent les faisceaux primaires vers des cibles fixes où ont lieu les collisions inélastiques.

Les composants les plus importants de ces machines sont les électro-aimants qui permettent de garder les faisceaux sur les orbites circulaires et de les focaliser (le LEP en comporte près de 4000). Les bobines de ces aimants sont généralement isolées avec des thermoplastes à base de résines époxydes. Ces aimants, ainsi que les nombreux autres composants (pompes à vide, moniteurs de faisceau, éléments d'accélération...) doivent être alimentés, instrumentés et contrôlés par des centaines de kilomètres de câbles électriques.

Tous ces matériaux et composants sont exposés aux radiations ionisantes produites par les pertes de faisceau dans les accélérateurs à protons et par le rayonnement synchrotron dans le LEP. De plus, suite aux hauts taux de collisions des particules à très haute énergie, des dégâts dus aux radiations sont aussi attendus dans les immenses détecteurs expérimentaux installés pour la physique au LHC. Afin d'assurer une exploitation sûre et fiable, le comportement sous irradiation de la plupart des composants doit être testé et étudié avant leur sélection.

Au CERN, depuis des décennies, l'attention a notamment été portée aux effets des radiations ionisantes sur les matériaux à base de polymères. Des tests de résistance aux radiations ont été effectués de façon systématique sur les résines d'isolation des aimants et sur les isolations de câbles. Les résultats sont présentés pour une large gamme de produits commercialement disponibles, et ont été publiés sous la forme de catalogues [1].

Le programme de dosimétrie des hautes doses

Pour pouvoir évaluer la durée de vie des composants dans les environnements de radiations, deux types d'informations sont nécessaires: d'une part sur les matériaux eux-mêmes, et d'autre part sur les champs de radiations. Au CERN, le programme très complet de mesures des doses absorbées en place depuis de nombreuses années

nécessite l'utilisation de plusieurs types de dosimètres [2]. Les résultats sont publiés annuellement [3], et il apparaît que les résines d'isolation des aimants les plus exposés peuvent recevoir des doses annuelles de l'ordre du mégagray (MGy), et que les câbles accumulent en moyenne des doses annuelles de l'ordre de 10 kGy. Ces doses induisent des dégâts radiatifs non négligeables.

Etude des dégâts radiatifs au CERN

Pour les tests des matériaux d'isolation, le CERN applique les recommandations du standard 544 de la CEI [4] qui définit le type de tests mécaniques à effectuer et les méthodes d'évaluation des dégradations. Le standard recommande que les tests accélérés soient effectués après des irradiations à des débit de dose supérieurs à 1 Gy/s, et que, complémentirement, des tests plus représentatifs soient effectués dans des conditions de vieillissement aussi proches que possible des conditions *in-situ*.

Au CERN, une première sélection est faite après irradiation accélérée soit en réacteur nucléaire (réacteur piscine ASTRA à Seibersdorf, Autriche) à un débit de dose de 50 Gy/s, soit en source de cobalt à débit de dose de 1 à 2 Gy/s. Ensuite, les matériaux qui satisfont nos spécifications sont soumis à des irradiations à long terme à un débit de dose plus faible encore [5, 6, 7]. De plus, un programme extensif a été mené il y a quelques années pour estimer l'influence du type de radiation sur la dégradation des isolants organiques. Il apparaît de ces résultats que, mis à part l'effet du débit de dose, la dégradation des polymères ne dépend pas du type de radiation mais seulement de la dose absorbée [8]. Un autre programme a aussi été mené pour étudier les effets de différents paramètres sur une polyoléfine à base d'éthylène et d'acétate de vinyle (EVA); influence de la teneur en antioxydant et en charge minérale, influence de paramètres extérieur tels que contraintes et temps de stockage [9]. Suite à toutes ces expériences, il est maintenant raisonnablement possible d'estimer la durée de vie des câbles dans l'environnement de nos accélérateurs [10].

Il arrive aussi que des câbles doivent être remplacés après service dans certaines zones autour des accélérateurs ou près des cibles de conversion de particules. Des échantillons peuvent alors être prélevés et testés mécaniquement; leur dégradation peut être corrélée avec la dose absorbée et comparée avec celle observée après tests en laboratoire [11, 12].

Pendant la construction des bobines d'aimants des machines SPS et LEP, des échantillons de résines ont été prélevés dans les différents lots. Ils ont été installés au plus près de leurs aimants respectifs, dans les accélérateurs où il vieillissent dans l'environnement réel. Après dix ans d'opération du SPS, des échantillons ont été retirés et testés. Aucune dégradation significative n'a été observée, les niveaux de dose étant généralement trop faibles pour avoir induit un vieillissement sensible [13].

D'autres matériaux comme les tuyaux, les tubes, les joints, les mousses, les scintillateurs [1, 14, 15], et les composants électroniques [16] sont aussi testés.

Résultats de tests de radiation et discussion

Quelques résultats récents de tests mécaniques sur des matériaux polymériques irradiés sont présentés ici et discutés en fonction du type de matériau. Dans certains cas, les résultats après irradiation longue seront comparés à ceux d'une irradiation accélérée. Des résultats mécaniques après irradiation à température cryogénique sont aussi discutés.

Thermosets et composites

Grâce à l'expérience des manufacturiers, il est aujourd'hui possible de trouver des résines époxydes résistant à des doses d'irradiation de plusieurs dizaines de MGy. Par exemple, celles utilisées pour l'isolation des bobines d'aimants sont de type aromatique (au bisphénol A) avec un durcisseur anhydride spécialement formulé [17]. Des laminés et des composites soigneusement formulés et préparés peuvent résister à des doses 10 fois plus élevées encore. Les Figures 1 et 2 montrent l'évolution des propriétés mécaniques d'un composé à base d'époxyde (R 423) présentant un effet du débit de dose et d'un laminé renforcé à la fibre de verre (R 525) (les courbes en trait interrompu correspondent aux irradiations à long terme à faible débit de dose).

Fig. 1 : Effet des radiations sur l'époxyde R 423

Le programme de tests décrit dans [18] a aussi montré que la dégradation de ce type de matériaux n'est jamais pire après une irradiation à température cryogénique qu'à température ambiante; elle est même souvent moins prononcée. Dans le cas d'une application cryogénique, il est donc possible d'estimer la dose limite

d'utilisation d'un compound à base de thermoset à partir de la connaissance de son comportement à froid et de la mesure de sa dégradation sous irradiation accélérée.

Fig. 2 : Effet des radiations sur le composite R 525

Thermoplastiques rigides et plastiques à hautes performances

L'effet du débit de dose est clairement observable pour la plupart des composés thermoplastiques rigides (XL-polystyrène, polycarbonates, PMMA, et surtout les polyamides) : ils présentent une sensibilité modérée à un débit de dose élevé, mais du fait de leur perméabilité à l'humidité et à l'oxygène de l'air, ils sont nettement plus sensibles aux irradiations à long terme. Il serait donc hasardeux d'estimer la durée de vie d'un matériau de ce type à partir d'un seul test accéléré.

Les propriétés mécaniques initiales de ces matériaux sont fortement modifiées par la température de test; à température cryogénique, ils deviennent souvent trop fragiles pour pouvoir être utilisés. En revanche, la présence d'un fluide cryogénique empêche la dégradation oxydative [18].

Les effets du débit de dose et de la température sont moins prononcés pour les thermoplastiques à hautes performances (polyimides, poly-éther-imides, polyéther-éther-cétone (PEEK), poly-sulphones et polyamide 4.6). Mais, si ces matériaux sont utilisés en couche très fine (mince isolation de fil ou film mince), la dégradation oxydative redevient plus importante. Sur la Fig. 3, par exemple, on voit que les valeurs de résistance en traction (R) et de limite d'elongation (E) chutent plus rapidement pour un film de PEEK que les valeurs de résistance en flexion (R) et de déformation (D) de la résine de même matière [19].

Fig. 3 : Effet des radiations sur le PEEK

Notons que le PTFE est un exemple typique de plastique à hautes performances qui présente une grande sensibilité aux radiations. Ceci est dû au fait que les chaînes polymériques de ce matériau subissent préférentiellement la scission, alors que leur réticulation est pratiquement impossible. L'utilisation du PTFE est à proscrire en milieu radiatif.

Matériaux d'isolation de câble

Jusque dans les années soixante-dix, la plupart des isolations de câble étaient faites de PVC. Pour la conception de la machine LEP, il a été décidé, pour des raisons de sécurité en cas de feu, que les matériaux sélectionnés devraient être résistants au feu et exempts d'halogène (en cas de feu, la production de fumée doit être faible, ces fumées doivent être non toxiques et non corrosives). Le remplacement des matériaux halogénés a eu lieu en deux étapes: les caoutchoucs à base de copolymère éthylène-propylène (EPR, EPDM) ont été utilisés pour les câbles haute et moyenne tension, et les mélanges à base de polyoléfinés pour les câbles d'instrumentation et de contrôle.

La plupart des polyoléfinés utilisées comme isolant de câble sont très sensibles aux longues irradiations. L'effet est moins prononcé si le matériau est protégé par un stabilisateur de type antioxydant [5, 8, 9]. Le taux et le type d'agent retardateur de la flamme doivent aussi être soigneusement choisis. Les matériaux réticulés présentent un meilleur comportement à long terme. Ces matériaux d'isolation standards deviennent très fragiles à basse température et ne sont donc pas utilisables dans les applications cryogéniques [17]. La Figure 4 montre la réduction des propriétés mécaniques pour un matériau de gainage en Sioplas réticulé (type de polyoléfine à

base d'EVA); les courbes en traits interrompus correspondent à une irradiation à faible débit de dose.

Fig. 4 : Effet des radiations sur le Sioplas C 1065

Autres composants, autres tests

Autour des accélérateurs de particules, les matériaux à base de polymère sont aussi utilisés comme tuyaux, capots, joints, bandes adhésives, colles, mousses et diverses petites pièces de fixation comme les ligatures de câbles. Dans les ensembles complexes que sont les grands détecteurs de particules utilisés pour la physique, les composites sont aussi utilisés comme matériaux de structure, des scintillateurs plastiques sont utilisés pour la détection des particules, et des plastiques transparents comme guides de lumière. Pour couvrir toutes ces gammes d'applications, des matériaux organiques aussi différents que les caoutchoucs, les thermoplastes, les plastiques courants ou à haute performance, les composites à haut module, et les plastiques transparents, doivent être sélectionnés en fonction de leurs propriétés respectives, sans oublier les exigences relatives au comportement au feu [par ex. ref. 19].

Le comportement des huiles de refroidissement est évalué à partir de mesures de leur viscosité; celle-ci augmente avec l'irradiation.

L'effet des radiations sur l'absorption lumineuse dans un scintillateur à base de polyvinyl-toluène (PVT) est montré sur la Figure 5; cet effet varie en fonction de la longueur d'onde et du temps de récupération après irradiation [15].

Fig. 5 : Effets des radiations sur la transmission du PVT

Il a été tenté d'évaluer la dégradation des matériaux polymériques grâce à la spectrométrie par résonance de spin électronique (RPE). Cette technique aurait eu l'avantage de ne nécessiter que de petits échantillons de matière [9, 20], elle s'est cependant révélée inadaptée parce que les spectres dépendent de trop nombreux paramètres: polymère de base, additifs, charges, type d'irradiation, débit de dose et temps de séjour dans les machines. Il ne semblait donc pas possible de pouvoir établir une échelle de comparaison valable.

Etudes futures

Dans les futurs détecteurs de particules pour la physique au LHC, les niveaux de radiation seront relativement élevés, en particulier dans les trajectographes installés à moins de 2 m du point d'interaction. Ces trajectographes, qui doivent être les plus "transparents" possible, pourraient être constitués de chambres gazeuses dont les éléments de détection seraient de micro-pistes en silicium (MSGC). Le fonctionnement de ces chambres sera particulièrement sensible à la pollution [21]. Il devient donc important de sélectionner des matériaux de construction dont le dégazage sous irradiation soit le plus faible possible.

Dans ces chambres circulera du diméthyl-éther (DME), des gaz organiques seront aussi utilisés pour le refroidissement de certaines installations. L'effet des radiations sur ces gaz devra aussi être étudié.

Conclusions

Au CERN, un soin particulier a été apporté depuis 30 ans à la sélection des matériaux devant être utilisés dans les environnements radiatifs autour des accélérateurs de particules et dans les zones de cible.

La durée de vie des composants sélectionnés peut être estimée grâce à la bonne connaissance de leur comportement sous irradiation, et à un suivi continu des doses absorbées dans les tunnels. Le premier point nécessite des tests à différents débits de dose pour vérifier les effets à long terme.

Le programme de test dans lequel les matériaux ont été irradiés à températures cryogéniques donnent des résultats prometteurs quant à l'utilisation des thermostats et des composites dans le futur LHC.

Références

(La présente liste est limitée à des références CERN, elle est donc loin d'être exhaustive.)

1. H. Schönbacher, A. Stolarz-Izycka, P. Maier, P. Beynel and M. Tavlet : Compilation of Radiation Damage Test Results, CERN Reports 79-04, 79-08, 82-10, 85-02, 89-12 and 96-in preparation (CERN).
2. F. Coninckx, H. Schönbacher, M. Tavlet, D. Razem and G. Paic : Comparison of high-dose dosimetry systems for radiation damage studies in collider detectors and accelerators. Nucl. Instr. and Meth. **B 83**, 181-188 (1993)
3. F. Coninckx, J-J. Farey and M. Tavlet : High-level dosimetry results for the CERN high-energy accelerators in 1994. CERN-TIS-CFM/95-12 (1995)
4. IEC 544: Guide for determining the effects of ionising radiation on insulating materials, Part I: radiation interaction, Part II: procedures for irradiation and tests, Part IV: classification system for service in radiation environments. (1977-1985)
5. P. Maier and A. Stolarz : Long-term radiation effects on commercial cable-insulating materials irradiated at CERN. CERN 83-08 (1983)
6. H. Schönbacher and M. Tavlet : Routine long-term radiation tests on cable-insulating materials. CERN-TIS-RP/IR/86-27 (1986)
7. A-S. Boullin et M. Tavlet : Résultats des tests d'irradiation à long terme sur des matériaux à base de polymère. CERN-TIS-CFM/TM/95-06 (1995)
8. F. Hanisch, P. Maier, S. Okada and H. Schönbacher : Effects of radiation types and dose rates on selected cable-insulating materials. Radiat. Phys. Chem. Vol. **30**, No 1, 1-9 (1987)
9. M. Tavlet, H. Schönbacher, R. Cameron and C. G. Richardson : Assessment of radiation damage to a halogen-free cable jacket. ACS Symposium Series No **475**, 509-523 (1991)

10. H. Danielsson, H. Schönbacher and M. Tavlet : Estimation of lifetime of cables in the radiation environment of LEP 200. CERN/ TIS-CFM/ 91-13 (1991)
11. P. Beynel, H. Schönbacher et M. Tavlet : Tenue aux radiations de l'isolation de câbles de puissance en service aux ISR de 1971 à 1984. TIS-RP/IR/85-32 (1985)
12. P. Beynel, H. Schönbacher and G. Tartaglia : Assessment of radiation damage on high voltage power cables after operation in SPS LSS2 and LSS6. CERN-TIS-RP/IR/87-07 (1987)
13. H. Schönbacher and F. Coninckx : Doses to the CERN 450-GeV Super Proton Synchrotron and estimate of radiation damage. Nucl. Instr. and Meth. A 288, 612-618 (1990)
14. G. Marini, I. Donatelli, A. Nigro, G. Martellotti, M. De Vincenzi, A. Sciubba, F. Coninckx, G. Crosetti and H. Schönbacher : Radiation damage to organic scintillation materials. CERN 85-08 (1985)
15. S. Ilie, H. Schönbacher and M. Tavlet : Radiation-damage measurements on PVT-based plastic scintillators. Nuc. Phys. B (Proc. Suppl.) 32 , 384-391 (1993)
16. H. Larsen, H. Schönbacher, T. Massam and F. Wulf : Radiation tests on service electronics for future multi TeV detectors. CERN 93-04 (1993)
17. D. C. Phillips, J. M. Scott, K. Goebel, H. Schönbacher, W. Dieterle, W. Eichenberger and J. Maurer : The selection and properties of epoxide resins used for the insulation of magnet systems in radiation environments. CERN 81-05 (1981)
18. H. Schönbacher, B. Szeless, M. Tavlet, K. Humer and H. W. Weber : Radiation tests at cryogenic temperature on selected organic materials for LHC. CERN 96-05 (1996)
19. B. Nicquevert and C. Hauviller (eds) : Proceedings of the first International Workshop on Advanced Materials for High Precision Detectors. CERN 94-07
20. M. Coche : Polymères irradiés testés par résonance de spin électronique. CERN/TIR-RP/IR/88-05 (1988)
21. M. Capeans, A. Cattai, S. Ilie, F. Sauli and M. Tavlet : Study of the influence of radiation, outgassing and DME compatibility on the CMS MSGC tracker materials. CERN/GAS-RAD-MAT/DOC 1 (1996)